



液体硅橡胶SX-99X0 AB系列

1. 型号: SX-9920/ SX-9930/ SX-9940/ SX-9950/ SX-9960 / SX-9970 (A/B)

2. 产品描述

本系列产品为适合注射成型工艺的铂金催化双组份高强度、高抗斯液体硅橡胶，使用的混合比例为1:1。

3. 产品特性

- 优异的拉伸强度和抗斯裂强度
- 优良的回弹性
- 优良的热稳定性和耐候性（使用的温度-60℃ ~ 250℃）
- 耐热老化
- 符合FDA、RoHS、REACH、LFGB标准

4. 主要应用

3C护套、密封圈

5. 包装

20KG/桶或200KG/桶

6. 典型物性表

检测项目	单位	检测标准 (GB/T)	SX-9920	SX-9930	SX-9940	SX-9950	SX-9960	SX-9970
外观			透明	透明	透明	透明	透明	透明
粘度	Pa.s		700	700	700	800	800	800
密度	g/cm ³		1.08	1.09	1.09	1.12	1.14	1.14
邵氏A硬度	Shore A	531.1-2008	20	30	40	50	60	70
拉伸强度	MPa	528-1998	6.0	7.0	8.0	9.0	9.0	9.0
撕裂强度	KN/m	529-2008	13	16	20	25	30	30
断裂伸长率	%	528-1998	700	650	600	500	400	300

7.备注：以上数据仅供参考，具体成型工艺条件应视产品规格而定或联系我公司液体胶部门。